

Механическая лаборатория (МЛ)
Тел. (343)310-06-56

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. руководителя ИЦ

Грехов Д.О.

«07» октября 2026г.



Протокол №0117МИ002-26
механических испытаний

«07» октября 2026г.

Заказчик	ООО «Арсенал-Деталь»
Основание для проведения работ	Письмо №613 от 28.09.2026г.
Заказ	—
Изделие	Лист броневой БТВТ-450 ТУ 18105ВВ-2024
Наименование объекта	Сталь БТВТ-450
Идентификация объекта	—
Сортамент, толщина(диаметр), мм	δ=5
Маркировка (проба)	613
Направление вырезки образца	—
НД, регламентирующие оценку результатов испытаний	—
Оборудование, средства измерений	Маятниковый копер РН-300 №1144, св-во о поверке №С-СЕ/14-09-2026/557815639 до 13.09.2027г.

Таблица №1-Результаты испытаний

Вид и методика испытаний	Показатель, размерность	Условия испытания	Нормативное значение	Результат испытания	Примечание
Ударный изгиб ГОСТ 9454-2025	Ударная вязкость KCV 300/5,0/2 Дж/см ² (кгс·м/см ²)	t= -70°С	—	15(1,5) 29(3,0) 19(1,9)	—
				Ср. знач. 21(2,1)	

Исполнитель Инженер-лаборант


подпись

Жуковец А.В.
ФИО

№НОАП-0030-16838 до 11.2028
Квалификационное удостоверение*

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

*-аттестован в соответствии с Правилами аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий (СДА-24-2009)

Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов и информацию, предоставленную заказчиком. Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы. Применено правило принятия решений в соответствии с п.7 ГОСТ ИСО/МЭК 10576-1-2006 «Статистические методы. Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Ч.1 Общие принципы». Протокол недействителен без подписи начальника специализированной лаборатории. Протокол с исправлениями недействителен. Частичное воспроизведение протокола не допускается. Копирование без разрешения руководителя ИЦ не допускается. Подделка протокола влечет административную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством